

### IMPRIDAN 100

Pintura asfáltica de base solvente para aplicación en frío de gran adherencia



IMPRIDAN 100 es una pintura asfáltica de aplicación en frío. Está constituido por la disolución de un betún asfáltico modificado y cargas minerales en un medio solvente.

#### Presentación

- Color: Pardo oscuro

#### Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Densidad nominal (kg/m <sup>3</sup> )	94	-
Temperatura de aplicación mín (°C)	> -5	-
Tiempo de secado a 20-25 °C y 50 % de humedad relativa (horas)	24	-
Viscosidad a 25 °C (seg.)	15 - 30	-

#### Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Capacidad de cubrición (m <sup>2</sup> /l/capa)	5	-
Extracto seco (% ± 2)	54 ± 2	-

#### Normativa y Certificación

- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

## Campo de Aplicación

- Imprimación y preparación de superficies en donde se vaya a soldar una lámina bituminosa, en superficies tanto porosas como no porosas.
- Protección anticorrosión de aceros y metales.
- Protección superficial ante la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil y elementos de hormigón.

## Ventajas y Beneficios

- Adecuado para aplicar en situaciones de alta humedad relativa.
- Alta velocidad de secado con respecto a las emulsiones de base acuosa.
- Base disolvente.
- Buena adherencia a superficies pulidas y poco porosas.
- Compuesto por betún modificado.
- Fácil aplicación.
- Gran durabilidad.
- Resistente al agua.
- Se puede aplicar con cepillo, brocha o rodillo.

## Soporte

- Sobre aislamiento térmico compatible.
- Soportes de hormigón
- Soportes de madera
- Soportes de mortero
- Soportes metálicos.

## Indicaciones Importantes y Recomendaciones

- Comprobar las incompatibilidades químicas con antiguas impermeabilizaciones.
- No utilizar nunca como sistema de impermeabilización de cubiertas.
- Todo el material utilizado se limpiará con disolvente.

## Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en [www.danosa.com](http://www.danosa.com), o bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.
- El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.
- El producto se utilizará por orden de llegada a la obra.
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena práctica de la construcción.
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.
- Temperaturas inferiores a 0 °C pueden afectar la calidad del producto. Con est.

## Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso

de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **[www.danosa.com](http://www.danosa.com)** E-mail: **[info@danosa.com](mailto:info@danosa.com)** Teléfono: **+34 949 88 82 10**